

Chape sèche NORIT-TE 20 / 25

Solution pour la construction sèche avec système de cliquage

Description du produit

La chape sèche NORIT en fibres de plâtre avec son système de cliquage unique permet un résultat de pose optimal avec la colle NORIT-TE, sans vissage ni agrafage supplémentaire. La surface ainsi créée sert de couche de répartition des charges pour accueillir tous les revêtements courants.

- Précision d'ajustage extrêmement élevée
- Pose simple et rapide
- Aucun vissage nécessaire
- Matériau de panneaux testé et recommandé pour la construction biologique
- Format pratique
- Convient aux pièces humides (classes d'exposition à l'eau W0-I et W 1-I)



Données techniques

Epaisseur des plaques	20/25 mm
Densité brute	Env. 1.250 kg/m ³
Poids	Env. 18,7 kg/élément (NORIT-TE 20) ; Env. 23,4 kg/élément (NORIT-TE 25)
Classe de matériau de construction	A1 (DIN EN 13501-1)
Norme de produit	DIN EN 14190
Dimensions du plateau	1.200 mm x 600 mm
Colle NORIT-TE	Colle PU sans solvant ; Temps ouvert à 20 °C : env. 30 min Consommation : env. 18 g/m ²

Traitement

Pour les coupes droites, nous recommandons d'utiliser une scie circulaire à main avec rail de guidage ou une scie sauteuse pour les courbes et les petites découpes. Vous trouverez une description détaillée de la pose sur notre site Internet.

Forme de livraison / Stockage

- 20/25 mm, 60/50 éléments par palette (env. 1.140/1.185 kg/palette)
- Stocker dans un environnement sec
- Laisser le produit s'acclimater pendant 2 jours sur le lieu d'installation.